ポーレンシート

[低発泡ポリエチレンシート]





【シート素材及び特長】

- ◎ ポリエチレン素材の為 無臭無煙無毒で、しかも環境に優しく、無架橋製品であり、リサイクルが可能です。
- ◎ 素材を低発泡させることにより表面がソフトで緩衝性 平滑性に優れています。
- ◎ 軽量でコシがあり、耐水性 耐薬品性及び耐油性に優れているため、機械部品の緩衝材にも適しています。
- ◎ 発泡している為、比重が低いので、ソリッドでは考えられない質感が得られ、しかもコストの削減が出来ます。
- ◎ 用途により、帯電防止及び 着色も出来ます。

【用途】

- 鞄、ゴルフバック、帽子などの芯材
- 半導体関係リードフレームのスペーサー用シート
- 液晶ガラスの緩衝用スペーサー用シート
- 製函加工用シート

[規格品 一東梱包枚数 白/黒色]

規格サイズ 厚み	1000×1000	920×2000	
0. 5	5 0枚	2 5枚	
0. 7	3 0枚	20枚	
0.8	3 0枚	20枚	
1.0	2.5枚	1 5枚	
1.5	20枚	1 0枚	
2. 0	1 5枚	1 0枚	
3. 0	1 0枚	5枚	

※別途、帯電防止・色物も2トン以上のロットで生産致します。

※特注品として巾500m~1,000m、厚さ0.5m~3.0mの範囲で

0.1mm単位で生産致します。

[物性試験表]

(厚さ1.0mm硬さN)

項目	試験方法	単位	数値
密度	水中浸漬法	g/cc	0. 6
引張強度	ショッパ―型引張試験法	Kg/cm ²	9 7 116 크크 98
伸 び	同上	%	97 45 ∃⊐ 36
比裂強度	同上	Kg/C	タテ 80 ヨコ 65
剛 成 率	クラッシュベルグ式操軟温度テスター	Kg/C	ያ ቸ 1, 320
屈曲回数	スコット型揉み試験機	回	9 7 2, 300 ∃⊐ 1, 600
柔軟温度	クラッシュベルグ式	°C	65~70
耐寒性		°C	<-70
表面抵抗値		Ω	10 ¹⁶

上記は、代表値であり規格値ではありません。

ポーレン化学産業株式会社 〒270-0213 千葉県野田市桐ケ作5 3 6 TEL 04-7196-3401 FAX 04-7196-2953 http://www.poren.co.jp/

E-mail message@poren.co.jp