$P Q \rightarrow - k$

[成型用 特殊低発泡ポリエチレンシート]

緩衝性に最も優れた素材





トレー成型サンプル

トレー細部

(化粧品容器・精密部品搬送用トレー) (形状が鋭角鮮明 艶と感触に高級感)

シート素材及び成型品の特長

- ◎ ポリエチレン素材の為 無臭無煙無毒で、しかも環境に優しく、リサイクルが可能です。
- ◎ 素材を低発泡させることにより表面がソフトで緩衝性 平滑性に優れています。
- ◎ 軽量で、しかもコシがあり 耐水性 耐薬品性に優れています。
- ◎ 鋭角な深絞りが容易で従来の発泡ポリエチレンシートより成型スピードが UP し 成型加工費が、より軽減されます。
- ◎ 成型用型加工代が安価で出来、 用途に応じた原反グレードが選択可能
- ◎ 発泡している為、比重が低いので、ソリッドでは考えられない質感が得られ、 しかもコストの削減が出来ます。
- ◎ 用途により、帯電防止及び 着色も出来ます。

[シート規格品]

品 番	比 重	厚さ (mm)	巾 (mm)	巻 (m)
PQ05	0.8	0. 5	640	150
PQ07	0. 7	0. 7	640	150
PQ10	0. 7	1	640	100
PQ15	0. 7	1. 5	6 4 0	8 0

- ※別途、帯電防止・色物も2トン以上のロットで生産致します。
- ※特注品として巾500m~1,000m、厚さ0.5m~1.5mmの範囲で
 - 0.1 mm単位で生産致します。

[PQシート物性試験表]

項目		試験方法	単位	測定量
密度		JIS K6767	g/cm^3	0. 68
引張強さ	MD	JIS K6767	Kg/cm²	68
	TD			120
伸び	MD	JIS K6767	%	170
	TD			480
引裂強さ	MD	JIS K6767	Kg/cm²	40
	TD			58
ディロメーターA硬さ		JIS K7215	HDA	87
加熱寸法変化率		JIS K6767	%	0. 45
吸水率		JIS K6767	%	>0.001

上記は、代表値であり規格値ではありません。(t1.0)

ポーレン化学産業株式会社 〒270-0213 千葉県野田市桐ケ作5 3 6 TEL 04-7196-3401 FAX 04-7196-2953 http://www.poren.co.jp/ E-mail message@poren.co.jp